

## Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



**U**krainian  
**C**ertification

202334  
Випробування

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»  
акредитований Національним агентством з  
акредитації України на випробування відповідно до  
ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації  
№202334 чинний до 13.02.2027

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д  
тел: +380 73 77 321 77  
e-mail: ukrcertification@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ  
В. о. начальника випробувального центру  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»  
\_\_\_\_\_ Людмила САД

### ПРОТОКОЛ № R/26/05/08-6 від 08 травня 2026 р.

випробувань мастики для безшовної гідроізоляції DF 9,  
що виготовлена ТОВ «МЦ БАУХЕМІ», Україна

Рівне

## Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ»

 Ukrainian  
Certification

## Протокол випробувань

№ R/26/05/08-6

Сторінка: 2/4

## Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



## Протокол випробувань

№ R/26/05/08-6

Сторінка: 3/4

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Замовник<br/>випробувань</b>         | ТОВ «МЦ Баухемі», 07541, Київська область, місто Березань,<br>вулиця Індустріальна, 38, код ЄДРПОУ: 33482370                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Надана<br/>документація</b>          | Акт приймання зразків від 15 квітня 2026 року<br><br>Зразок відібрано та доставлено до Випробувального центру<br>представником Замовника                                                                                                                                                                                           |
| <b>Виробник<br/>продукції</b>           | ТОВ «МЦ Баухемі», 07541, Київська область, місто Березань,<br>вулиця Індустріальна, 38, код ЄДРПОУ: 33482370                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Об'єкт<br/>випробувань</b>           | Мастика для безшовної гідроізоляції DF 9 (DM 01P)<br><br>Зразок – 3 шт. - спеціально підготовлені бетонні плити розмірами<br>150x150x100мм з нанесеною гідроізоляційною мастикою,<br>що нанесена у квітні 2026 року                                                                                                                |
| <b>Дата одержання<br/>зразків</b>       | 15 квітня 2026 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Мета випробувань</b>                 | Перевірка зразків на відповідність:<br>ДСТУ EN 14891:2019 (EN 14891:2012, IDT) "Продукти<br>водонепроникні рідкого нанесення для використання під адгезивно<br>пов'язаною керамічною плиткою. Вимоги, методи випробування,<br>оцінка відповідності, класифікація та позначення", п.4.1 таблиця 1а<br>(рядок 6 (водонепроникність)) |
| <b>Місце проведення<br/>випробувань</b> | Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, "Чарівний"<br>масив, будинок 30                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Умови проведення<br/>випробувань</b> | Температура навколишнього середовища + (20,2÷20,8)°C<br>Відносна вологість повітря - (62÷64)%                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Час проведення<br/>випробувань</b>   | Початок випробувань: 16 квітня 2026 року<br>Закінчення випробувань: 06 травня 2026 року                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Методи<br/>випробувань:</b>          | ДСТУ EN 14891:2019 (EN 14891:2012, IDT) "Продукти<br>водонепроникні рідкого нанесення для використання під адгезивно<br>пов'язаною керамічною плиткою. Вимоги, методи випробування,<br>оцінка відповідності, класифікація та позначення"                                                                                           |

## Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»


**Ukrainian  
Certification**

## Протокол випробувань

№ R/26/05/08-6

Сторінка: 4/4

## РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок № S/26/04/15-26

| Назва показників,<br>одиниці вимірювань | Значення показників по<br>НД                                                                                                                                                                                                                                                                 | Результати<br>випробувань                                                                                                                                                                                           | U<br>(P=0,95; k=2) | НД на методи<br>випробувань |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Водонепроникність<br>(у віці 7 діб)     | п. 4.1 (табл. 1а, р. 6)<br><br>Випробуванню на водонепроникність піддаються три зразки протягом 7 діб під тиском 150 кПа.<br>Випробування вважається пройденим, якщо на поверхнях всіх випробувальних зразків відсутні ознаки проникнення води.<br>Приріст ваги не повинен перевищувати 20 г | Протягом 7 діб випробування під тиском 150 кПа, всі випробувальні зразки залишилися водонепроникними (ознаки проникнення води відсутні)<br><br>Приріст ваги зразків становить 17г, що не перевищує встановлені межі | -                  | ДСТУ EN 14891:2019, А.7     |

Виконавці:




Інженер-лаборант Олексій ВОЛОЩУК

в.о. начальника випробувального центру Людмила САД

Примітка:

1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувальної лабораторії

Протокол сформував:



в.о. начальника випробувального центру Людмила САД