Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

Ukrainian Certification

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»
_____ Людмила САД
М.П.

П Р О Т О К О Л
№ R/26/06/09-6 від 09 червня 2026 р.

випробувань виробів бетонних тротуарних неармованих Римський камінь,
що виготовлені ФОП ДЕМЧУК Н.В., Україна

Рівне

Замовник випробувань	ФОП Демчук Наталія Володимирівна, 80600, Львівська область, місто Броди, вулиця Кривоноса, будинок 21, код ЄДРПОУ: 2688208586
Надана документація	Акт приймання зразків від 22 квітня 2026 року Зразки відібрані та доставлені до Випробувального центру представником замовника
Виробник продукції	ФОП Демчук Наталія Володимирівна, 80600, Львівська область, місто Броди, вулиця Кривоноса, будинок 21, код ЄДРПОУ: 2688208586
Об'єкт випробувань	Вироби бетонні тротуарні неармовані "Римський камінь", 215*80 мм Зразки – 15 шт., що виготовлені у 2026 році
Дата одержання зразків	22 квітня 2026 року
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б EN 1338:2016 (EN 1338:2003, IDT + EN 1338:2003/AC:2006, IDT) "Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань", пп. 5.2.2, 5.3.2.2, 5.3.3.2, 5.3.4.2
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, "Чарівний" масив, будинок 30
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища + (20,0 ÷ 21,6)°С Відносна вологість повітря - (62÷67)%
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 27 квітня 2026 року Закінчення випробувань: 04 червня 2026 року
Методи випробувань:	ДСТУ Б EN 1338:2016 (EN 1338:2003, IDT + EN 1338:2003/AC:2006, IDT) "Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань"

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»		
Ukrainian Certification	**Протокол випробувань**	№ R/26/06/09-6
		Сторінка: 4/4

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ Зразок № S/26/04/22-28

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0,95, K=2)	НД на методи випробувань
	п. 5.2.2			
Номінальні розміри, мм:				ДСТУ Б EN 1338:2016, додаток C
- довжина	215	213,5 - 216,0	0,86	
- товщина	80	78 - 82	2,37	
	п. 5.2.2			
Відхили від номінальних розмірів, мм:				ДСТУ Б EN 1338:2016, додаток C
- за довжиною	± 2	- 1,5; + 1,0	Не визначалась	
- за товщиною	± 3	- 2,0; + 2,0		
	п. 5.3.2.2			
Стійкість до впливу атмосферних умов, %, не більше:				ДСТУ Б EN 1338:2016, додаток E
- водопоглинання (для 2 класу)	6	4,62	0,59	
	п. 5.3.3.2			
Межа міцності на розрив при розламуванні, МПа, не менше				
- зразок №1		3,3		
- зразок №2		4,0		
- зразок №3		5,4		ДСТУ Б EN 1338:2016, додаток F
- зразок №4		3,3		
- зразок №5		5,7		
- зразок №6		3,9		
- зразок №7		3,5		
- зразок №8		3,5		
- окреме значення	2,9	3,3	0,10	
- середнє значення	3,6	4,1	0,13	
	п. 5.3.3.2			
Величина руйнівного навантаження, Н/мм, не менше	250			
- зразок №1		349	10,75	
- зразок №2		424	13,06	ДСТУ Б EN 1338:2016, додаток F
- зразок №3		681	20,97	
- зразок №4		410	12,63	
- зразок №5		710	21,88	
- зразок №6		488	15,03	
- зразок №7		374	11,52	
- зразок №8		362	11,15	
	п. 5.3.4.2			
Стійкість до стираності (для 3 класу (марка Н)), мм, не більше	23			ДСТУ Б EN 1338:2016, додаток G
- зразок №1		21,3	1,07	
- зразок №2		19,2	0,96	
- зразок №3		20,4	1,03	

Виконавці: Інженер-лаборант Олексій ВОЛОЩУК

Інженер-лаборант Анастасія СОРОЧИНСЬКА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Випробувальний центр «УКРСЕРТІФІКЕЙШН» 43478470 Україна

Примітка:
1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувальної лабораторії

Протокол сформував: в.о. начальника випробувального центру Людмила САД