Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

Ukrainian Certification

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»
_____ Людмила САД
М.П.

П Р О Т О К О Л
№ R/26/10/30-2 від 30 жовтня 2026 р.

сертифікаційних випробувань виробів стінових бетонних:
блок будівельний 390х90х190мм, сірий,
що виготовлений ФОП Янчук Лариса Віталіївна, Україна

Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

Ukrainian Certification	**Протокол сертифікаційних випробувань**	№ R/26/10/30-2
		Сторінка: 2/4

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»		
Ukrainian Certification	**Протокол сертифікаційних випробувань**	№ R/26/10/30-2 Сторінка: 3/4

Замовник випробувань	Фізична особа-підприємець Янчук Лариса Віталіївна, 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Басівкутська, будинок 71-Б
Підстава для випробувань	Рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції Органу оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "УКРСЕРТІФІКЕЙШН" за № 26/09/18-1/СО-1 від 18.09.2026 року.
Надана документація	Акт відбору та ідентифікації зразків: Органом оцінки відповідності / орган сертифікації ТОВ "УКРСЕРТІФІКЕЙШН" за № 26/09/18-1/СО від 18.09.2026 року
Виробник продукції	Фізична особа-підприємець Янчук Лариса Віталіївна, 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Басівкутська, буд 71-Б Адреса виробництва: Рівненська область, село Велика Омеляна, вулиця Присадибна, 1-А, 2-А
Об'єкт випробувань	Блок будівельний 390х90х190 мм сірий Зразок – 12 шт., що виготовлений 24.08.2026 року
Дата одержання зразків	18 вересня 2026 року
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б EN 771-3:2016 (EN 771-3:2011+A1:2015, IDT) "Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови", п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, "Чарівний" масив, будинок 30
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища + (22,0 ÷ 23,0)°С Відносна вологість повітря - (56-64)%
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 29 вересня 2026 року Закінчення випробувань: 05 жовтня 2026 року
Методи випробувань:	ДСТУ Б EN 772-1:2016 (EN 772-1:2011+A1:2015, IDT) "Методи випробувань стінових каменів. Частина 1. Визначення міцності при стиску"; ДСТУ Б EN 772-13:2013 (EN 772-13:2000, IDT) "Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю)"; ДСТУ EN 772-16:2022 (EN 772-16:2011, IDT) "Методи випробування стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів"; ДСТУ EN 772-20:2021 (EN 772-20:2000; A1:2005, IDT) "Методи випробування стінових каменів. Частина 20. Визначення площинності поверхонь стінових виробів".

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТІФІКЕЙШН»

Ukrainian Certification

Протокол сертифікаційних випробувань

№ R/26/10/30-2

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ Зразок № S/26/09/18-4

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0,95, K=2)	НД на методи випробувань
	п. 5.2.1			
Розміри, мм				ДСТУ EN 772-16:2022
- довжина	390	389,0	1,56	
- ширина	90	90,5	0,36	
- висота	190	189,0	0,76	
	п. 5.2.2.1			
Граничні відхили розмірів, мм (для категорії D2)				ДСТУ EN 772-16:2022
- за довжиною	+1; -3	- 1,0	0,004	
- за шириною	+1; -3	+ 0,5	0,002	
- за висотою	± 2	- 1,0	0,004	
	п. 5.2.2.2			
Площинність грані постелі, мм	не нормується	1,0	0,03	ДСТУ EN 772-20:2021
	п. 5.2.2.3			
Паралельність граней постелі, мм	не нормується	2,0	0,06	ДСТУ EN 772-16:2022
	п. 5.3.1			
Форма (тип) виробу.		Пустотілий блок		ДСТУ EN 772-2:2022;
Об'єм всіх сформованих порожнин, % від об'єму виробу		26,4 Група 2	1,03	ДСТУ EN 772-16:2022
	п. 5.4.1			
Середня густина виробу у сухому стані, кг/м^3	фактично	1449,0	8,81	ДСТУ Б EN 772-13:2013
	п. 5.5.1			
Міцність на стиск, Н/мм^2				
- зразок № 1		7,03		
- зразок № 2		7,20		
- зразок № 3		9,14		ДСТУ Б EN 772-1:2016
- зразок № 4		7,45		
- зразок № 5		6,97		
- зразок № 6		8,14		
- середнє значення	не менше 5,0	7,66	0,24	

Виконавці: Інженер-лаборант Анастасія СОРОЧИНСЬКА

в.о. начальника випробувального центру Людмила САД

Примітка:

1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувальної лабораторії

Протокол сформував: в.о. начальника випробувального центру Людмила САД