

"ДОДАТОК К
(обов'язковий)

ПРОЕКТНИЙ КЛАС ЦЕМЕНТОБЕТОНУ

Таблиця К – Мінімальний проектний клас цементобетону для жорсткого дорожнього одягу

Конструктивний шар дорожнього одягу	Категорія авто- мобільної дороги	Мінімальні проектні класи (марки) за міцністю	
		на розтяг при згині B_{btb} (P_{tb})	на стиск В (М)
Монолітне одношарове покриття або верхній шар двошарового монолітного покриття	I – II	4,0 (50)	30 (400)
	III	3,6 (45)	25 (350)
	IV	3,2 (40)	25 (350)
Нижній шар двошарового монолітного покриття	I – II	2,4 (30)	20 (250)
	III	2,0 (25)	15 (200)
Монолітна основа під покриття	I – II	0,8 (10)	5,5 (75)
	III – IV	0,4 (5)	3,5 (50)

Примітка. Двошарове монолітне покриття – покриття, що включає верхній і нижній шар, які влаштовуються одночасним їх укладанням та ущільненням (метод зрошування). Товщина верхнього шару двошарового монолітного покриття повинна бути не менше ніж 6 см.

".